

SG920

STRÜKTÜREL CEPHE MESAFE BANDI

TREMCO
Lasting Performance



TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Çeşitli ölçülerde mevcuttur
- Özel olarak, Strüktürel Cephe Sistemlerine uygun mesafe bandı olarak geliştirilmiştir
- Uygulama kolaylığı için plastik koruyucu bant

ÜRÜN BİLGİLERİ

Açıklama

SG920, mikro hücre yapısına sahip kapalı hücreli, yüksek yoğunluklu bir PVC köpük banttır.

Kullanım alanı

- SG920, özel olarak, Strüktürel Cephe Sistemlerine uygun mesafe bandı olarak geliştirilmiştir
- Tüm yapı bileşenlerinin proje detayları ve yapışma/uygunluk testleri tremco illbruck tarafından incelenmelidir.
- Uygulamaya başlamadan önce çizimler ve örnekler onay için tremco illbruck'a gönderilmelidir.

Ambalaj

Tek veya iki yüzünde basınç hassasiyetli yapışkana sahip olarak çok farklı ölçülerde mevcuttur. Yapışkan kaplı yüzeyi örten koruyucu bir bant vardır.

Saklama

Kuru ortamda +5°C ila +25°C arasında saklanmalıdır.

Raf Ömrü

Orijinal ambalajında 12 ay

Uygulama

- Yüzeyin Hazırlanması:
İstenen yapışkan özelliklerinin sağlanabilmesi için, montaj yüzeylerinin uygun bir solvent ile temizlenmesi gereklidir.

Solventi havada kurumaya bırakmayınız, hemen kuru temiz bir bez ile siliniz.

- Uygulama Yöntemi:
Yapışkan taraf montaj yüzeyine temas ettiği an ayarlanması veya sökülmesi zor olduğundan, bandı yerleştirirken dikkat edilmelidir.

Strüktürel Cephe Uygulamalarında standart minimum bağlantı düzeni, hesaplama tremco illbruck'un onayına tabi olmak kaydıyla 6 mm x 6 mm'dir; öte yandan klasik cam uygulamalarında daha ince bir bandın kullanıldığı durumlar da olabilir.

Bandın genişliği bandın kalınlığından az olamaz ve minimum genişlik 6 mm'dir.

Not: SG920, uygulamaya bağlı olarak, tek veya iki yüzü yapışkanlı olarak mevcuttur. Bu ürün geçici sabitleyiciler yerine kullanılmamalıdır.

Temizlik

Yüzeyler MEK ve/veya IPA ile temizlenebilir.

Güvenlik Tedbirleri

Kullanım öncesinde Teknik ve Güvenlik Bilgi Formları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Servis

Teknik servisimiz her türlü bilgi için hizmetinizdedir.

Not

Bu belge içerisinde yer alan bilgiler sadece bilgi verme amaçlıdır ve bağlayıcı nitelikte değildir. Teknik veriler, ürünlerin kesin garanti özellikleri değildir.

Kullanılan farklı malzeme, farklı uygulama işlemleri ve farklı kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, sipariş vermeden önce ön testlerin yapılmasını mutlaka tavsiye ederiz.

Bu doküman Ağustos 2017'de hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır.

tremco illbruck ürünlerin teknik özelliklerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.

Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak tremco illbruck'a sorumluluk yüklenemez.

TEKNİK VERİLER

ÖZELLİKLER	NORMLAR	DEĞERLER
Renk		Siyah
Yoğunluk*	ASTM D1667	320-350 Kg/m ³
Shore Sertlik Derecesi		65-80
Çekme Mukavemeti	DIN 53571	> 1.0MPa
%10 Sıkıştırma Kuvveti*	ASTM D1667	0 saniye 80-310 kPa 60 saniye 40-160 kPa
Son Uzama*	DIN 53571	> %160
Isı İletkenliği		0.052 W/m.K
Servis Sıcaklık Aralığı		-30°C ila +80°C arası
Uygulama Sıcaklığı		+4°C ila +50°C arası

* Standart değerler

